









SAYI:

## KÖMÜR TAHLİL RAPORU

Sadan vapuru ..... da boşaltılmıştır.

Cinsi 0-10

30.9.955 den 7.10.955 gününe kadar boşaltılan mal:

	<u>30</u>	<u>1-2</u>	<u>3</u>	<u>Vapuru</u>	
Rutubet . . . . . %	<u>10,00</u>	<u>10,50</u>	<u>10,90</u>	<u>10,29</u>	
Rutubetli kömürün uçucusu . . . . . "	<u>25,56</u>	<u>25,06</u>	<u>25,39</u>	<u>25,27</u>	
" " Külü . . . . . "	<u>12,06</u>	<u>12,35</u>	<u>11,94</u>	<u>12,27</u>	
Sabit karbon . . . . . "	<u>52,38</u>	<u>52,09</u>	<u>51,77</u>	<u>52,21</u>	
Kuru kömür külü . . . . . "	<u>13,40</u>	<u>13,80</u>	<u>13,40</u>	<u>13,67</u>	
" " uçucusu . . . . . "	<u>28,40</u>	<u>28,00</u>	<u>28,50</u>	<u>28,17</u>	
% 3 rutubetli kömür külü . . . . . "	<u>13,01</u>	<u>13,39</u>	<u>13,00</u>	<u>13,22</u>	
Kuru kömürün haruri kuvveti (yüksek) Kcal/kg.	<u>7167</u>	<u>7150</u>	<u>7172</u>	<u>7157</u>	
Rutubetli kömürün haruri kuvveti " Kcal/kg.	<u>6451</u>	<u>6399</u>	<u>6389</u>	<u>6420</u>	
% 3 " " " " " " " "	<u>6952</u>	<u>6935</u>	<u>6957</u>	<u>6942</u>	
Kömürün haruri kuvveti (Alçak) Kcal/kg.					
Elek No. delik büyüklüğü					
Uçucu . . . %					
Kül . . . %					
Kalori Kcal / kgr.					
(Yüksek) . . .					

İstanbul.....

Fabrika Y. Mühendis Kimyageri

Fabrika Müdürü

KOMPARATIF TAHIL RAPORU

NO.:

di buat pada:

tanggal dan bulan:

G.Y. / 3470 / 14